

Condiții de depozitare / valabilitate:

Se depozitează corespunzător în ambalaj original nedesfăcut, nedeteriorat, la loc uscat și răcoros, la temperaturi între +7°C și +32°C. Protejați de lumina directă a soarelui. Toate cartușele de rășină AT-HP au data expirării imprimată pe etichetă.

Cartușele cu data de valabilitate expirată nu vor mai fi folosite.

Timpul de întărire:

Temperatura betonului [°C]	Timp de lucru T _{gel} [min]	Timp de întărire T _{cure} [min]
-5°C ÷ 0°C*	35 min	300 min
0°C ÷ +5°C*	25 min	150 min
+5°C ÷ +10°C	10 min	105 min
+10°C ÷ +20°C	4 min	75 min
+20°C ÷ +35°C	1,5 min	45 min

* Temperatura minimă a cartușului va fi de +5°C;

Temperatura mediului de bază (beton, zidărie) trebuie să fie cuprinsă în intervalul -5°C ÷ +35°C;

NU este permisă instalarea în găuri pline cu apă.