

Condiții de depozitare / valabilitate:

Se depozitează corespunzător în ambalaj original nedesfăcut, nedeteriorat, la loc uscat și răcoros, la temperaturi între +7°C și +32°C. Protejați de lumina directă a soarelui. Toate cartușele de rășină AT-HP au data expirării imprimată pe etichetă.

Cartușele cu data de valabilitate expirată nu vor mai fi folosite.

Timpul de întărire:

Temperatura betonului [°C]	Timp de lucru T_{gel} [min]	Timp de întărire T_{cure} [ore]
>10° C	60 min	72 ore
>21° C	45 min	24 ore
>32° C	25 min	24 ore
>43° C	12 min	24 ore

* Temperatura minimă a cartușului va fi de +10°C;

* Temperatura mediului de bază (beton, zidărie) trebuie să fie de minim +10° C;

* Pentru aplicații în beton umed timpul de întărire (T_{cure}) se va dubla;

NU este permisă instalarea în găuri pline cu apă.